

ISO Silicone Facade Paint



Descrição do produto

Trata-se de uma emulsão em silicone mate, à prova de intempérie, para fachadas, que providencia uma boa opacidade e muito boa adesão a superfícies minerais. A superfície é repelente à água e à sujidade mas mantém-se aberta para que a parede respire. Proporciona uma excelente proteção contra o aparecimento de qualquer tipo de fungos ou musgo, porque ao ser hidrorrepelente, a superfície mantém-se seca.

Adicionalmente fornece uma excelente proteção a superfícies minerais, tais como cimento, reboco ou superfícies previamente pintadas. A conceção extremamente durável e a resistência à água da tinta Iso Silicone Facade dá à superfície uma forte resistência contra a poluição severa, como seja ao dióxido de enxofre e outros, em cidades e em zonas industriais, mantendo a superfície limpa durante muitos anos.



Uso e aplicação

A superfície tem de estar limpa, seca e isenta de quaisquer fungos, musgos, etc, que deverão ser removidos pela aplicação de A-Clean (Ver ficha técnica antes de usar). Betão fresco e novas superfícies, não poderão ser tratadas no primeiro ano. As fachadas construídas com tijolos ou outros materiais cerâmicos, deverão de ser à prova de congelamento. Os danos na superfície deverão de ser reparados e qualquer humidade ou eflorescência deve de ser evitada. Em superfícies muito absorventes, deve de ser dado o Iso Silicone Facade Primer (primário).

Iso Silicone Facade Paint deve de ser aplicado em duas fases:

1ª demão pode ser diluída com 5% de água

2ª demão deve de ser aplicada pura

Recomendação: Faça sempre um teste de pintura afim de garantir a compatibilidade do produto e da superfície.



Dados técnicos

Composição : Emulsão de polímeros de polissiloxano Cores : Branco e pastel
Densidade : 1,51 g/ml G l o s s : 1-2 Rendimento : aprox. 5-6 m²/l
Diluição : max 5% água Tempo de secagem : 1-2 horas s 20°C e 60% HR.
Repintura : 12 horas Condições de aplicação : A temperatura deve de estar entre 5°C - 30 °C e máx. 80% HR. Método de aplicação: trincha, pistola ou rolo. Permeabilidade: valor-sd: 0,18m Limpeza : água
COV : max. 40 g/l (Cat. A/c) Armazenagem : Local fresco mas com temperatura positiva, em recipientes fechados e fora do alcance de crianças.

Vantagens

Durabilidade de cerca de 20 anos.

Aplicação em superfícies não pintadas ou já pintadas anteriormente.

Mantém a superfície impecável e limpa por muitos anos.

Poupa até 5% de energia, quando comparada com uma tinta comum.

D2i, Unip. Lda
Centro de Empresas Maquijig A6
2950-402 Palmela

Tel 212191961
Fax 212198715
info@nanotek.pt
www.nanotek.pt



ISO PAINT NORDIC A/S